



BICHOLUX SPRITZLACK HOCHGLÄNZ



Beschreibung

Bicholux Spritzlack Hochglänz [1153] ist eine schnelltrocknende Spritzqualität auf Basis von mittellangöligem Alkydharzen.

Eigenschaften

- Gute Glanzhaltung
- Gute Durchhärtung
- Hervorragende Außenbeständigkeit
- Bicholux producten sind Blei- und Chromfrei
- Verfügbar in tausende Farbnuancen mit das BICCS BC-S 8200 Serie Farbtonmischsystem

Anwendungen

Für industrielle Anwendungen so wie Maschinen- und Stahlbau.

Untergründe

- Tragfähige Altbeschichtung
- Bicholux Primer [1140]
- Bichothane 1K PU Füllprimer Weiss [9047]
- Bicholux QD Primers

Technische Daten

(abgetöntes Produkt bei 20°C)


Beschichtung	: hochglänzend
Glanzgrad (!)	: ca. 95%
Farbton	: nach BICCS BC-S 8200 Farbtonmischsystem
Spez. Gewicht	: 1,08 g/ml
Festkörpergehalt	: 58% Gew. / 43% Vol.
Verbrauch (theoretisch):	ca. 10,8 m ² /l. bei einer Trockenschichtdicke von 40 µm
Flammpunkt	: 40°C
Verarbeitungstemp.	: min. 5°C / relative Luftfeuchtigkeit 80%
Lösemittelgehalt	: 465 g/l
Lagerstabilität	: 12 Monate in ungeöffneten Original Verpackung (5-30°C). Vor Frost schützen.

VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE



Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Der Untergrund leicht aufrauen. Nötigenfalls entfernen von Rost, Korrosionsprodukte und lose Teile und danach die unbehandelten Stellen beschichten mit einer dazu geeigneten Grundierung. Tragfähige Altbeschichtung immer vorab schleifen.



Mischungsverhältnis BC-S Colourants, 8200 serie
20% BC-S Colourants – 80% Basis.

Viskosität und Verdünnung

BICCS Verdünnung 0101 [9161] oder 0102 [9162]:
5% - 15%.



Spritzen: Luftdruck

Düsengröße 1.2 – 1.5, 3-4 bar,
Viskosität: 18-30 Sek. DIN Becher 4

Airless

Düsengröße 0,009" - 0,011", 110-130 bar,
30-50 Sek. DIN Becher 4



Empfohlene Schichtdicke

Minimal 95 µm Naßschichtdicke
Minimal 40 µm Trockenschichtdicke

Spritzhinweis

Wenn nötig mehrere Kreuzschichten auftragen

Reinigung der Werkzeuge:

Spülthinner oder BICCS Verdünnung 0102 [9162]



Trockenzeiten:

Staubtrocken - Nach ca. 60 Minuten
Klebfrei - Nach ca. 3 Stunden
Überspritzbar - Nass in Nass oder nach der vollständigen Durchtrocknung
Schleifbar - Nach ca. 48 Stunden
Durchgetrocknet - Nach ca. 7 Tagen

Angaben bei 20°C und 65%RF



Weitere Informationen

Für eine schnellere Durchtrocknung darf maximal 4% Bicholux Härter [1180] hinzugefügt werden. Die Topfzeit beträgt dann ca. 8 Stunden.

(¹) Unter dem Einfluss von dem Variable Pigmentinhalt in den Farbpasten kann der Glanz des Endproduktes geringfügig variieren. Die Daten in unseren Datenblättern sind standard basierend auf der durchschnittlichen Farbe RAL-K7-Glanz, gemessen in einem Winkel von 60° entsprechend ISO 2813.

Vorbehandlung

Um erneute Verschmutzung/Korrosion zu verhindern, sollte das Objekt direkt nach dem Strahlen/Schleifen beschichtet werden. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben an der Untergrund oder richtiger Vorbehandlung, werfen Sie einen Test vor, um die Ergebnisse und Haftung zu beurteilen.

Einsatzbedingungen

Die Daten in dieser Publikation sind auf eine Temperatur von 20°C und 65% RH basiert. Bei höheren Schichtdicken und / oder unteren Temperaturen gelten längere Trockenzeiten. Vermeiden Sie während der Anwendung und Trocknung Temperaturen unter 10° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit höher als 80%. Die Applikation des Lackes muß aus Sicherheitsgründen bei einer Oberflächentemperatur von mindestens 3°C über dem Taupunkt stattfinden. Siehe die Taupunkt-Tabelle auf der Download-Seite unserer Website <http://www.biccs.nl/de/download-de>. Während der Verarbeitung und Trocknung ist es notwendig gut zu belüften.

Sicherheit

Geeignet für nur professionellen Einsatz. Siehe auch die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (via Download auf www.biccs.nl).

Für weitere Informationen zu diesem Produkt, bitte kontaktieren Sie mit unserem Labor.

Diese Produktinformation ist basiert auf strengste Laborprüfungen und ist lediglich als Richtlinie zu verstehen. Alle Anwendungsempfehlungen und Angaben in bezug auf die von BICCS hergestellten Produkte, sowohl in den technischen Unterlagen oder als Antwort auf eine spezifische Frage, oder sonst, sind basiert auf Daten, die nach unserem besten Wissen zusammengestellt sind. Die Produkte und die Information sind vorgesehen für fachgerechte Anwender mit industriellen Fähigkeiten. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. BICCS akzeptiert keine Verantwortung die hervorgeht aus Verlust, Beschädigung oder Schaden durch die Anwendung oder den Inhalt dieses Merkblatts soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist.

Die Daten in diesem Merkblatt können geändert werden und sind das Ergebnis praktischer Erfahrung und ständiger Produktentwicklung. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Es ist die Verpflichtung des Anwenders vorab die Gültigkeit des Produktinformationsblatts zu überprüfen.