

Les BICCS Peinture Industrielle Pour Le Peintre (B.P.I.) sont formulées à base de résines alkyde modifiées au silicone et de pigments, qui garantissent une conservation industrielle de haute qualité (catégories de corrosion C2 à C4 selon NEN-EN-ISO 12944-II) avec le plus faible impact environnemental possible. Les BICCS Peinture Industrielle Pour Le Peintre (B.P.I.) peintures pour pinceaux industrielles BICCS contiennent une faible teneur en COV et ne sont pas étiquetées comme dangereuses pour l'environnement.

BICCS Peinture Industrielle Pour Le Peintre (B.P.I.) | **Primaire Antirouille Gris Clair [9522]** est un primaire professionnel monocomposant pour acier à haute teneur en pigments actifs antirouille (> 1000 heures de test au brouillard salin DIN / ISO 50021). Cet apprêt industriel est facile à appliquer, a un pouvoir de remplissage élevé et se met sans effort. Durable à l'extérieur et très approprié pour les travaux de peinture où les exigences sont élevées.

La technologie de liant appliquée donne cette primaire dans un rendement élevé avec la plus faible teneur en COV possible. Le produit est formulé de telle manière qu'il ne nécessite pas d'étiquetage dangereux pour l'environnement.

Moins d'impact environnemental, mais sans perte de performance!
Tous les produits de la gamme BICCS Peinture Industrielle Pour Le Peintre sont spécialement adaptés aux exigences élevées des machines, installations et constructions coûteuses. Tous les produits de peinture de cette gamme sont optimisés pour une application facile au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.

Caractéristiques

- Excellentes propriétés anti-rouille actives
> 1000 heures de test au brouillard salin DIN / ISO 50021 (!)
- Pouvoir garnissant élevé et séchage rapide
- Extérieur durable et résistant aux intempéries
- Tous les B.P.I. produits sont sans plomb et sans chromate
- Optimisé pour l'application par pulvérisation, rouleau et pinceau

Applications

Apprêt antirouille pour l'acier et le fer pour une variété d'applications industrielles. Peut être appliqué dans une épaisseur de couche élevée. Agit comme un apprêt pour le couche de finition:

- B.P.I. | Finition Satiné [9532]
- B.P.I. | Finition Haute Brillant [9533]

En tant qu'apprêt pour d'autres surfaces telles que les non-ferreux, le plastique, le bois et la pierre, il existe B.P.I. | Primaire D'Accrochage Blanc [9521].

Surfaces

- Acier et fer
- Anciennes couches de peinture intactes

Données techniques (produit gris clair à 20°C)


Finition	: mat
Brillance (°)	: ne s'applique pas
Teinte	: gris clair (standard)
Rendement théorique	: 6,8 m ² /l. à un épaisseur de film sec de 60 µm
Densité	: 1,2 kg/l
Extrait sec	: 60% en poids / 38% en volume

INSTRUCTION D'APPLICATION



Prétraitement de surface

La surface doit être parfaitement propre, sèche et pas être gras. Poncez bien les anciennes couches des peintures intactes. Le prétraitement (nettoyage, dégraissage, sablage/mécanique ponçage, etc.) dépend en partie du surface mais doit toujours être telle que le surface est bien préparer pour l'application.



Diluant pour application au pinceau/rouleau:

B.P.I. – Diluant Pour Application à la brosse [9142]

Diluant pour application par pulvérisation:

B.P.I. – Diluant Pour Application Pistologie [9144]

Viscosité: prêt à l'emploi (pour pinceau/rouleau à peinture)

Dilution: max.5% pour pinceau/rouleau à peinture

Dilution: environ 10 pour l'application par pulvérisation



Application par pulvérisation

Pistolet conventionnel

Ouverture	: 1.5 mm
Pression (bar)	: 3 - 4 bars
Viscosité	: 30 – 45 sec., DIN cup 4

Épaisseur de la couche recommander

Min. 150 µm mouillé <> 70 µm sec

Nettoyage matériaux

Thinner de nettoyage ou B.P.I. Diluant [9142/9144]



Donnés à 20°C
et 65% HR

Temps de séchage

Hors poussière	- après 1 heures
Bloking	- après 1,5 heures
Recouvrable	- après 4 heures
Ponçable	- après 4 heures

Point d'éclair	: 40°C
Condition application	: > 5°C / jusqu'à 80% H.R.
COV-valeur	: 487 g/l (en fonction de la couleur)
Résistance à la chaleur	: 70°C
Durée de conservation	: 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert (5-30°C). Conserver à l'abri du gel.

Informations supplémentaires concernant le prétraitement

Traitement de l'acier et du fer | Nettoyez et dégraissez soigneusement. Poncez la surface uniformément pour la mater, retirez la poussière et dégraissez-la à nouveau. Éliminez la rouille et le tartre au moyen de Éliminer la rouille à la main ou au jet de sable jusqu'au degré de nettoyage SA 2,5. Immédiatement après le sablage/ponçage, une couche de B.P.I. | Primaire Antirouille Gris Clair [9522].

Le prétraitement

Pour éviter toute nouvelle contamination/formation de rouille, l'objet doit être revêtu immédiatement après le sablage/ponçage/dégraissage. En cas de doute sur le support et/ou le prétraitement, vous devez toujours tester l'adhérence. Les surfaces non traitées doivent toujours être apprêtées. Voir "Substrats".

Conditions d'application

Les données de cette publication sont basées sur une température de 20°C et 65% HR. À des épaisseurs de couche plus élevées et/ou inférieures aux températures, le temps de séchage serait plus longs. Éviter d'appliquer aux températures inférieures à 10°C et une HR supérieure à 80%. Pour des raisons de sécurité, la peinture doit être appliquée à une température du support d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée. Voir le tableau du point de rosée sur la page de téléchargement de notre site <https://biccs.nl/fr/downloads-overzicht/>. Une bonne ventilation est nécessaire pendant l'application et le séchage.

Sécurité

Convient uniquement à un usage professionnel. Voir également la fiche de données de sécurité correspondante (télécharger la fiche sécurité sur www.biccs.nl).

Pour plus d'informations sur ce produit, nous vous conseillons de contacter notre laboratoire.

Les informations fournies dans cette fiche d'information sur le produit sont basées sur des tests de laboratoire que nous avons effectués avec précision et sont uniquement destinées à vous donner une indication des possibilités d'application. Toutes les recommandations et propositions liées à l'utilisation de nos produits, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique, ou non, sont basées sur nos connaissances actuelles et les données ont été préparées au mieux de nos connaissances. Les produits et les informations sont destinés aux utilisateurs industriels professionnels possédant les connaissances spécifiques et les compétences industrielles requises et il incombe à l'utilisateur final de déterminer l'adéquation à l'application. BICCS bv n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les nombreux facteurs qui influencent l'application et l'application du produit. BICCS n'assume donc aucune responsabilité de quelque nature que ce soit résultant de pertes, dommages ou dommages résultant de l'utilisation ou du contenu de cette fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont sujettes à modification et sont le résultat d'une expérience pratique et d'un développement continu des produits. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes et il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cette fiche est la bonne édition avant de traiter le produit (scannez le QR code à droite pour la dernière version ou vérifiez <https://biccs.nl/fr/downloads-overzicht/>)

